

UHU®



POLY MAX® UNIVERSAL EXPRESS

COLA E VEDA DE MONTAGEM UNIVERSAL COM RÁPIDA E ELEVADA RESISTÊNCIA FINAL



- Pintável (recomendamos sempre um teste)
- Boa capacidade de enchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
- Qualidade Polímero MS
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário

NORMAS

Certificados	
	EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for construction products in indoor areas. EC-1 Plus (Very low emission Plus)
	TÜV: Approved and certified by TÜV Rheinland on shear strength, tensile strength, elasticity and adhesion to different materials. Certificate TÜV 43168.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola e veda de montagem universal com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Extra forte. Pode ser usado em ambientes internos e externos, incluindo debaixo de água.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

COLAGEM: por ex. vidro, pedra, pedra natural, betão, gesso, muitos materiais sintéticos, madeira, aglomerado de madeira, Tresa, ferro, alumínio, zinco, aço, aço inoxidável e outros metais, mosaico cerâmico, cortiça e espelhos. **FIXAÇÃO:** por ex. rodapés, ripados, parapeitos, soleiras, testas de beirais, chapas de revestimento, material de isolamento, gesso cartonado, ornamentos de poliestireno e faixas decorativas. **VEDAÇÃO:** por ex. rodapés (sintéticos), caixilhos de janela, degraus de escada, parapeitos de janela, soleiras de porta e placas de gesso. Também é adequada para vedação de fendas em paredes e tetos.

Não adequada para PE, PP, PTFE e betume. Ao colar plásticos efetue sempre previamente um teste de aderência. A aderência aos plásticos pode variar dependendo do tipo do material sintético e da qualidade do plástico.

PROPRIEDADES

- Super Forte e universal
- Adere praticamente em todos os materiais
- Preenche fendas
- Permanentemente elástico
- Para interiores e exteriores
- Retificável

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Aplique apenas a temperaturas entre +5 °C e +40 °C.

Requisitos da superfície: Ambas as partes devem ser sólidas e estar limpas e sem poeiras e gorduras. Não necessita de primário. A superfície pode estar húmida, podendo até ser aplicado debaixo de água.

Ferramentas: Aplique o conteúdo do cartucho usando uma pistola de cola e veda. Se necessário, use um martelo de borracha para bater levemente na superfície de forma a espalhar mais o produto e ajustar a peça.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



POLY MAX® UNIVERSAL EXPRESS

COLA E VEDA DE MONTAGEM UNIVERSAL COM RÁPIDA E ELEVADA RESISTÊNCIA FINAL

APLICAÇÃO

Cobertura: Em cordões: um cartucho emite aprox. 8-15 metros de cola (dependendo do diâmetro do bico aplicador).

Instruções de utilização:

COLAGEM E FIXAÇÃO: Aplicar em cordões ou pontos (a cada 10 - 40 cm). Posicionar correctamente o material (tem até 10 minutos para reposicionamento dos materiais) e pressionar com firmeza, podendo ter o apoio de um martelo de borracha. Pode ser manuseado após 30 minutos (a ligação é agora suficientemente forte para suportar transporte ou uma carga leve) dependendo da superfície e das condições ambientais. A resistência final é atingida ao fim de 4h. **VEDAÇÃO:** Aplicar uniformemente na junta e nos primeiros 10 minutos poderá ajustar e alisar com uma espátula ou dedo humedecido em água e sabão. Obterá a cura após 24h (dependendo da espessura da camada). Ao pintar com tinta alquídica (tintas de óleo, resina), a tinta pode secar mais lentamente.

Manchas/resíduos: Use aguarrás para limpar ferramentas e remover resíduos de cola. A cola completamente seca deve ser removida mecanicamente com o auxílio de uma espátula ou x-acto. Os resíduos remanescentes deverão ser retirados com aguarrás ou com o Removedor de Cola UHU.

Pontos a ter em conta: Os tempos de secagem indicados baseiam-se na colagem de pelo menos um material poroso e uma camada de cola de aprox. 1 mm de espessura. Se estiver a colar dois materiais não porosos e/ou a camada de cola for mais espessa, os tempos de secagem podem ser substancialmente mais longos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alongamento de rutura:	200 %
Base química:	Polímero com memória de forma (SMP)
Capacidade de enchimento:	Muito boa
Capacidade de pintura:	Boa
Conteúdo sólido ca.:	100 %
Densidade ca.:	1.43 g/cm ³
Dureza (Shore A):	60
Elasticidade:	Boa
Elasticidade E-modulus:	1.7 MPa
Resistência a produtos químicos:	Boa
Resistência a raios UV:	Boa
Resistência ao bolor:	Boa
Resistência ao corte:	350 N/cm ²
Resistência de ligação inicial depois:	30 minutos. Pode variar consoante circunstâncias específicas, como a materiais, temperatura e a humidade.
Resistência final da colagem depois:	4 horas. Pode variar consoante circunstâncias específicas, como a materiais, temperatura e a humidade.
Resistência à humidade:	Muito boa
Resistência à temperatura máxima:	100 °C
Resistência à temperatura mínima:	-40 °C
Resistência à tração (N/cm ²) ca.:	250 N/cm ²
Resistência à água:	Boa
Tempo de formação de pele:	10-15 minutos
Tempos de endurecimento:	1.5 mm/24h
Técnica de colagem:	Aplicação a 1 lado
Viscosidade:	Pastosa
Cor:	Branca

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Pelo menos 18 meses após a data de fabricação.

Duração de armazenamento limitada após abertura.

Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.