

# UHU® SUPER COLA GEL MINIS 3X1G

## 3 TUBOS COM VEDAÇÃO ORIGINAL NUMA EMBALAGEM PRÁTICA - SEMPRE PRONTA A USAR



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Supercola extraforte - em tubos de 1 g, numa embalagem prática. Qualidade ideal para cada aplicação - 3 tubos com vedação original. Devido à sua consistência esta supercola permite um trabalho sem escorridos e limpo, também em superfícies verticais. Ideal para materiais porosos.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para colagens em áreas pequenas. Cola quase todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis, tais como muitos plásticos (tais como PVC rígido, ABS, PS, Plexiglas®, policarbonato (Makrolon®) e resinas fenólicas (Bakelite®), cabedal, porcelana, cerâmica, metal, madeira, metal, cortiça, feltro, tecido (experimente previamente se é adequada) e borracha. Apenas parcialmente adequada para usar em vidro (ao fim de algum tempo a colagem torna-se frágil, provocando o seu enfraquecimento). Não adequada para PE, PP, resinas de silicone e borrachas (Si), PTFE, Teflon®, esferovite, roupa de tecido ou cabedal.

### PROPRIEDADES

- 3 tubos selados de origem
- Qualidade ideal para cada aplicação
- Numa caixa de armazenamento prática
- Ideal para materiais porosos e em superfícies verticais

### PREPARAÇÃO

**Condições de trabalho:** Não usar a temperaturas abaixo dos +10 °C. A cola responde melhor quando o nível de humidade do ar é de 50-70%.

**Segurança pessoal:** As colas de cianoacrilato endurecem de forma extremamente rápida na presença de humidade (tal como a humidade do ar e da pele, transpiração, gordura da pele, lágrimas, etc.). Deve por isso tomar cuidado durante a utilização, especialmente no que diz respeito à presença de crianças e em caso de contacto com a pele e os olhos. Mesmo sem tratamento as colas de cianoacrilato dissolvem-se naturalmente com o tempo.

**Requisitos da superfície:** Os materiais a colar devem estar limpos, secos, sem pó nem gordura e devem assentar bem.

**Tratamento prévio da superfície:** Assim, devem ser completamente removidos das superfícies a colar, quaisquer vestígios de pó, óleo, cera ou agente de separação. A melhor maneira de o conseguir é esfregar as peças algumas vezes com um solvente adequado, tal como a acetona (se esta não danificar o material, deve verificar primeiro se é adequado).

Para os metais e ligas metálicas, normalmente é suficiente tornar as superfícies a colar mais rugosas usando lixa, raspador ou escova.

### APLICAÇÃO

#### Instruções de utilização:

1. Para perfurar a membrana, rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio firmemente enroscando-a no tubo. Sugestão: não pressione o tubo enquanto está a perfurar a membrana.
2. Desenrosque a tampa para destapar o aplicador – está pronto! Aplique a cola diretamente do tubo, usando o aplicador, numa quantidade tão pequena quanto possível num dos lados (demasiada cola retarda o processo de colagem significativamente!). Comprima as peças, uma contra a outra imediatamente. As superfícies a colar em conjunto devem ser exatamente da mesma forma e dimensão. Depois de usar (se o tubo ainda não estiver vazio), limpe o aplicador com um pano seco e feche o tubo enroscando de novo a tampa.

**Manchas/resíduos:** remova a cola em excesso imediatamente com um pano seco. Depois de secos, os resíduos de cola são muito difíceis de remover. A acetona dissolve a cola, mas muito lentamente (verifique antecipadamente se é adequado).

**Conselho:** Quando a humidade for muito baixa, o tempo de secagem pode ser encurtado soprando por uns instantes numa das partes a colar. Os melhores resultados de colagem são obtidos à temperatura ambiente.

**Pontos a ter em conta:** Contém cianoacrilato. Cola a pele e as pálpebras em segundos. Em caso de contacto com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água e consulte um médico. Em caso de contacto com a pele, a cola pode ser dissolvida molhando com água morna com sabão. Depois deve aplicar um creme para a pele. Pode provocar irritação respiratória. Evire respirar os vapores. Mantenha longe do alcance das crianças.

### TEMPO DE CURA\*

**Tempo de cura:** aprox. entre alguns segundos e alguns minutos

**Resistência final da colagem após cerca:** aprox. 12 horas

\* O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Aspeto:** incolor, transparente

**Base química:** etil-éster de ácido cianoacrilico

**UHU**<sup>®</sup>

# SUPER COLA GEL MINIS 3X1G

**3 TUBOS COM VEDAÇÃO ORIGINAL NUMA EMBALAGEM PRÁTICA - SEMPRE PRONTA A USAR**

**Consistência:** Gel

**Viscosidade:** aprox. 0,70 mPa.s.

**Densidade:** aprox. 1,03 g/cm<sup>3</sup>

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo. O armazenamento a +5 °C (no frigorífico) maximiza o prazo de validade.

## PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS

As colas de cianoacrilato são, de uma forma geral, consideradas como fisiologicamente seguras.